

# PARKETTKLEBSTOFF 2-K PU

2 K - PUR - PARKETT - KLEBSTOFF.

## EINSATZBEREICHE:

2-Komponenten-Klebstoff (Mischungsverhältnis 9:1) für die Verlegung von Holzfußböden auf Zement- und Calciumsulfatstrichen, Gussasphaltsestrichen, alte Holzuntergründen, metallischen Untergründen und entsprechend vorbehandelten und fest anliegenden Keramik- oder Marmorbelägen.

Für den Innenbereich.

Stuhlrollen geeignet (DIN EN 12529)

Auf Fußbodenheizung geeignet.

- Sehr gut verstreichbar
- Hohe Endfestigkeit
- Sehr guter Riefenstand
- Elastisch verformbar
- Hohe Scherfestigkeit

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Rohstoffgrundlage: PUR-Harz
- Mischungsverhältnis: 9 A : 1 B
- Spezifisches Gewicht: 1,55 Gramm / cm<sup>2</sup>
- Festkörpergehalt: 99,5% Festkörper
- Topfzeit: 60 Minuten
- Farbe: hell oder dunkel
- Anwendung : mit Zahnspachtel **B 5 – B 11** je nach Parkettart
- Verbrauch: ca. **800 – 1200g/m<sup>2</sup>** je nach Zahnung und Untergrund.
- Ablüftezeit: Keine
- Einlegezeit: ca. **60** Minuten je nach Auftragsmenge.
- Belastbar: ca. 24 bis 48 Stunden. Parkett erst nach vollständiger
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter +10°C
- Lagertemperatur: nicht unter +5°C Frostempfindlich
- Lagerfähigkeit: Originalgebinde ca. 12 Monate bei Raumtemperatur
- Gefahrenhinweise: Komp.A: keine  
Komp. B: Xn
- Ecode: EC 1

## VERPACKUNG:

Verkaufseinheiten zu 10 kg - Paletten zu 50 Verkaufseinheiten  
Komp. A: Kunststoffeimer 9 Kg Komp. B: Kunststoffdose 1kg  
Komp. B ist im Gebinde A zu transportzwecken enthalten

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG:** Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18356 bzw. 18352 und Önorm B2218 bzw. B2236-1 entsprechen. Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, rissfrei, sauber und frei von klebehemmenden Substanzen, die die Haftung beeinträchtigen können. Bei zementären Untergründen evtl. vorhandene Zementschlämme oder Sinterschichten bei Calciumsulfatestrichen mit den geeigneten Maschinen rückstandsfrei beseitigen. Calciumsulfatgebundene Estriche müssen gemäß den derzeit gültigen Normen und Merkblättern vor dem Auftragen des Klebstoffs vorbehandelt bzw. angeschliffen (Korn 16) abgesaugt und grundiert werden. Estriche mit integrierter Fußbodenheizung sind in der Regel mit **Voranstrich PU/ Voranstrich PU lösungsmittelfrei** vorzubehandeln. Unebenheiten sind mit Gunreben faserarmerter Spachtelmasse mit einer Schichtdicke von mindestens 3 mm auszugleichen. Auf metallischen Untergründen Rost, Farbe, Schmutz und alle klebehemmenden Stoffen entfernen.

Produced in Italy for Gunreben by:

Lechner S.p.A. Frazione Rigoroso 15061 Arquata Scrivia AL Italy  
phone +390143636103 fax +390143636405 www.lechnerspa.it email info@lechnerspa.it

GUNREBEN


Chemistry  
for construction

Products  
for:


implementa-  
tion and restore  
of subfloors

adhesives and  
paints

maintenances



Quality since 1920



**VERARBEITUNG:** Vor dem Gebrauch die zwei Komponenten sorgfältig mit einem geeigneten Rührgerät zusammenrühren, dann mit geeigneter Zahnpachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Um eine vollflächige Parkettverklebung zu erhalten bitte die geeignete Zahnung auswählen. Nur soviel Klebstoff auftragen, wie innerhalb von ca. 60 Minuten belegt werden kann. Parkettelemente mit leichtern Schiebebewegungen sofort in das Kleberbett einlegen und gut andrücken. Auf möglichst vollflächige Benetzung der Parketrückseite achten. Zwischen Wand und Parkett mittels Keilen einen Abstand von 10–15 mm einhalten. Keile sofort nach Verlegung entfernen. Verklebungen der Parkettelementflanken vermeiden. Die verlegten Bereiche sollten binnen der ersten 6–10 Stunden nicht betreten werden. Schleif- und Versiegelungsarbeiten erst nach vollständiger Aushärtung beginnen. Nach Aushärtung lässt sich **Parkettklebstoff 2-K-PU** nur mechanisch beseitigen. Frische Klebstoffrückstände lassen sich mit **Gunreben Klebstoffentferner** entfernen. Werkzeuge können mit **Gunreben Reiniger** gereinigt werden (siehe jeweilige technische Datenblätter).

**WICHTIGE HINWEISE:** Folgende Merkblätter sind zu beachten: „Kleben von Parkett“ der Technischen Kommission Bauklebstoffe (TKB) im Industrieverband Klebstoffe e.V., und die *Verlegerichtlinien der Parkett und Holzpflasterhersteller*. Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf ca. +23°C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Am besten verarbeitbar bei +10 bis +25°C, Bodentemperatur über +15°C und rel. Luftfeuchte unter 75% vorzugsweise 65%. Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Einlege-, Abbinde- und Trocknungszeit. Angebrochene Behälter sorgfältig dicht verschließen und Inhalt rasch aufbrauchen. Klebstoff und Parkett bei kalter Witterung rechtzeitig im zu verlegenden Raum temperieren. Neben diesen Angaben sind die Verlegeanleitungen der Hersteller sowie die Technische Anleitungen der genannten Produkte zu beachten. Produkt für gewerbliche Anwendung. Für zusätzliche Informationen steht Ihnen unser Beratungsdienst gern zur Verfügung.

**SICHERHEITSHINWEISE:** Die Hinweise in Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Während des Gebrauchs sind die derzeit gültigen Normen und Sicherheitshinweise zu beachten.

**HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:** Die Gesetze zur Abfallentsorgung und Recyclingverordnungen sind zu beachten.

**HAFTUNGSBEGRENZUNG:** Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstandard. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichend Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorhergesehenen Verwendungszweck eignet. Mit erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technische Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

DIESE PRODUKRBESCHREIBUNG ERSETZT DIE VORANGEGANGENE

03-09 ES